

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN
Antracita aglomerada en forma de briquetas, fabricado en diferentes calidades y nivelador de carbón, reductor y formador de escoria espumosa.

APLICACIÓN

- En hornos de arco eléctrico (HEA) de fabricación de acero.
- En hornos metalúrgicos, de cal, entre otros.


ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO

Cf(%)	Ce(%)	Vo(%)	S(%)	Hu(%)	Tamaño	PC (Kcal/kg)
87 Min	5,5 Max	7 Max	0,8 Max	2,0		7500
85 Min	7,5 Max	7 Max	0,8 Max	2,0		7300
83 Min	9,5 Max	7 Max	0,8 Max	2,0	11/16" = 90%	7100
81 Min	11,5 Max	7 Max	1,0 Max	2,0	1" = 90%	6900
79 Min	13,5 Max	7 Max	1,0 Max	2,0	1,5" = 90%	6700
77 Min	15,5 Max	7 Max	1,0 Max	2,0	2" = 90%	6500
75 Min	17,5 Max	7 Max	1,0 Mx	2,0	3" = 90%	6300

Leyenda: Cf: Carbón Fijo; Ce: Cenizas; Vo: Volátiles; S: Azufre; Hu: Humedad; Pc: Poder Calorífico.

EMBALAJE
En Super sacos de 1-1,2 TM

Observaciones: Los resultados técnicos no deben tomarse como máximo y mínimo para propósitos de especificaciones. Procesamos Antracita Briqueteada a la granulometría solicitada.



Dirección: Autopista Salaverry, Km3, Lote B, Sector Chorobal Trujillo - La Libertad - Perú.
Telfs. Móvil: +51 971447001 / +51 971448055

Teléfonos de Oficina: +58 2869941547
+58 2869940635
+51 44 702121

Correos: director@sesuvecadelperu.com
sales@sesuvecadelperu.com
comercializacion@sesuvecadelperu.com

TECHNICAL SPECIFICATION

DESCRIPTION
 Agglomerated material in the shape of briquettes, fabricated in different qualities as carbon leveler, reducer and maker of Foamed Slag.

APPLICATION

- Electric arc furnaces of steel fabrication.
- Metallurgical and limestone furnaces, among others.


CHEMICAL AND PHYSICAL ANALYSIS

Fc(%)	Ash(%)	Vo(%)	S(%)	Mo(%)	Size	Cv (Kcal/kg)
87 Min	5,5 Max	7 Max	0,8 Max	2,0		7500
85 Min	7,5 Max	7 Max	0,8 Max	2,0		7300
83 Min	9,5 Max	7 Max	0,8 Max	2,0	11/16" = 90%	7100
81 Min	11,5 Max	7 Max	1,0 Max	2,0	1" = 90%	6900
79 Min	13,5 Max	7 Max	1,0 Max	2,0	1,5" = 90%	6700
77 Min	15,5 Max	7 Max	1,0 Max	2,0	2" = 90%	6500
75 Min	17,5 Max	7 Max	1,0 Mx	2,0	3" = 90%	6300

Caption: Fc: Fixed Carbon; Ash: Ash; Vo: Volatile; S: Sulphur; Mo: Moisture; Cv: Calorific Value.

PACKAGE
 1-1,2 TM big bags.

Observations: Technical results should not be considered as maximum or minimum for specifications purposes. We process this product at the client size distribution request.



Address: Autopista Salaverry, Km3, Lote B, Sector Chorobal Trujillo - La Libertad - Perú.
Mobile Phone Numbers: +51 971447001 / +51 971448055

Office Phone Numbers: +58 2869941547
 +58 2869940635
 +51 44 702121

Emails: director@sesuvecadelperu.com
 sales@sesuvecadelperu.com
 comercializacion@sesuvecadelperu.com